



## อุณหภูมิจึงมีผลในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูโดยกากชา

ซูไฮนี มูฮอ<sup>1</sup> อูสมาน กาลอง<sup>1</sup> สตารีย๊ะ มะลี<sup>2</sup> และนิสาพร มุหะมัด<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>นักศึกษ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

<sup>2</sup>อาจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(\*Corresponding author's e-mail: nisaporn.m@yru.ac.th)

### บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกากชาที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการนำกากชาปริมาณ 0.1 ถึง 1.6 กรัม มาทดสอบความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูที่มีความเข้มข้น 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า เมื่อตั้งทิ้งไว้ที่ 1 ชั่วโมง กากชาปริมาณตั้งแต่ 0.2 ถึง 1.6 กรัม มีความสามารถในการดูดซับสีย้อมได้มากกว่า 94% และเมื่อเวลาครบ 24 ชั่วโมง สามารถดูดซับสีย้อมได้ 100% จากนั้น เลือกกากชาปริมาณ 0.1 กรัมเพื่อนำไปทดสอบความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.0065 ถึง 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรากฏว่า กากชาปริมาณ 0.1 กรัม สามารถดูดซับสีย้อม ความเข้ม 0.0065 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ 100% ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ทำการทดสอบความสามารถในการดูดซับที่อุณหภูมิต่างๆ ตั้งแต่ 25 ถึง 95 องศาเซลเซียส โดยใช้กากชาปริมาณ 0.1 กรัมต่อสีย้อมเมทิลีนบลูความเข้มข้น 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ความสามารถในการดูดซับสีย้อมที่อุณหภูมิต่างๆ มีค่าไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การเพิ่มของอุณหภูมิทำให้การแพร่ผ่านของสารที่ถูกดูดซับลงไปยังรูพรุนของตัวดูดซับเร็วขึ้นแต่จะส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับกับพื้นที่ผิวของตัวดูดซับลดลง เมื่อปมกากชาที่อุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเมื่อครบเวลา 24 ชั่วโมง

**คำสำคัญ:** กากชา การดูดซับ สีย้อมเมทิลีนบลู

### บทนำ

ปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมนับที่ความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง ทำให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านกระบวนการผลิตและการแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องใช้ร่วมกับวัตถุดิบในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สีย้อมในกระบวนการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมฟอก ย้อมผ้า สิ่งพิมพ์ การถ่ายภาพ อุตสาหกรรมพลาสติกและอื่นๆ [1] ส่งผลให้การใช้สีย้อมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและสีย้อมเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้ [2]

จากคุณสมบัติของสีย้อมสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน ทำให้สีเหล่านี้มีความคงตัวสูง ทนต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ทำให้น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานการผลิตสีย้อมไม่สามารถที่จะกำจัดออกได้โดยวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป [3] โดยเฉพาะสีกลุ่มอะโซ (azo dye) เป็นสีที่มีโครงสร้างเป็นสารประกอบอะโรมาติกที่มีหมู่อะโซ (-N=N-) 1 หมู่หรือมากกว่า 1 หมู่ในโครงสร้าง เช่น สี



เมทิลเรด (Methyl red) สีอะโซเป็นสีที่มีการสังเคราะห์มาใช้ทางการค้ามากที่สุดกลุ่มหนึ่ง และเป็นสีที่นิยมใช้ มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสีย้อมชนิดต่างๆ ถึง 60-70% ของสีทั้งหมด [4,5] โดยทั่วไป สีย้อมเป็นสารที่จัดได้ว่ามีความเป็นพิษต่ำ โดยไม่พบว่ามีอัตราการตายหรือเจ็บป่วยของผู้ที่ทำงานในโรงงานฟอกย้อมสูงกว่าบุคคลอาชีพอื่นแต่อย่างใด สีย้อมอาจเข้าสู่ร่างกายของผู้ใช้ได้ 3 ทาง คือ ทางจุกโดยการสูดดม ทางผิวหนังโดยการสัมผัส และทางระบบทางเดินอาหารโดยปนเข้าไปกับอาหารการกินและเป็นที่น่ารังเกียจว่า สารวัตถุตกค้างที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมมีจำนวนไม่น้อยที่มีความเป็นพิษสูงมากและมีหลายตัวเป็นสารก่อมะเร็ง [6] ดังนั้น กระบวนการกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี เช่น การตกตะกอนด้วยสารเคมี (Chemical Coagulation) กระบวนการบำบัดทางชีววิทยา (Biological Treatment) และการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) จากงานวิจัยของ สราวุธ ศรีคุณ [7] ได้ทำการศึกษาดูดซับสีย้อมและไอออนโลหะตะกั่วด้วยถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน โดยที่ ถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน สามารถดูดซับสีเบสิกรีน 4 (Basic Green 4) ได้มากกว่าสีแอซิดบลู 113 (Acid Blue 113) และสีไดเรกต์บลู 80 (Direct Blue 80) นอกจากนี้ยังพบว่า ไอโซเทอมการดูดซับสีเบสิกรีน 4 และไอออนโลหะตะกั่ว ( $Pb^{2+}$ ) สอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับของแลงเมียร์ และจากงานวิจัยของ George Z. Kyzas (2012) ได้ทำการศึกษาดูดซับสีย้อมจาก โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยสิ่งเหลือใช้ คือ กากกาแฟ (Greek coffee) พบว่า กากกาแฟที่ใช้ในการศึกษามีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาวะเป็นกรด (pH 2)

ชาเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้รับการบ่มและตากแห้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยมีการบริโภคจากประชาชนทั่วโลกและถือเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น มีการประมาณว่าการบริโภคชาสูงถึง 18-20 ล้าน ถ้วยต่อวัน ชากระป๋องและชาขวดตลอดจนชาพร้อมดื่มถูกผลิตขึ้นในปริมาณมหาศาลโดยผ่านน้ำร้อนเพื่อการสกัดน้ำชาออกจากใบชา ซึ่งทำให้ผู้ผลิตต้องเผชิญกับปัญหาในการกำจัดหรือทิ้งกากชาที่ผ่านการสกัด การใช้ประโยชน์จากกากชาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง [8] เนื่องจากในจังหวัดยะลาได้มีการบริโภคชาเป็นจำนวนมากและสามารถหาได้ง่าย นอกจากเป็นการประยุกต์ผลผลิตที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นการลดการใช้สารเคมีในการกำจัดสีย้อมอีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจการกำจัดสีย้อมโดยใช้กากชาที่เหลือใช้เหล่านี้เพื่อเป็นการนำไปใช้ประโยชน์และและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูแหล่งน้ำใกล้บริเวณโรงงานสิ่งทอต่อไป

### วิธีการ




#### การเตรียมตัวดูดซับจากกากชา (ประยุกต์จากวิธีของ B.H. Hameed, 2009 [8])

นำกากชาที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้ต้มด้วยน้ำกลั่นอย่างน้อย 5 ครั้ง เพื่อให้กากชาสะอาดและไม่มีสีหลงเหลืออยู่ จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และเมื่อแห้งนำไปบดละเอียดเพื่อให้มีอนุภาคที่เล็กลงแล้วทำการร่อนให้ได้ขนาดอนุภาคประมาณ 0.5 – 1.0 มิลลิเมตร โดยเก็บไว้ในขวดที่มิดชิดและปราศจากความชื้น โดยห้ามปนเปื้อนการใช้สารเคมีหรือสารอื่นๆ ก่อนนำไปใช้งานต่อไป

#### ศึกษาความสามารถในการดูดซับสีย้อม ภายใต้สภาวะต่าง ๆ

##### ศึกษาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสีย้อม

นำสารละลายสีย้อมเมทิลินบลู สแกนหาความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสมในการดูดกลืนแสงสูงสุด โดยใช้น้ำกลั่นเป็น Blank ด้วยเครื่อง UV/Vis spectrophotometer (Jasco V-730)



ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างทางเคมีของเมทิลีนบลู

ที่มา (<https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=fde64824-2be5-4d85-8d57-5098ca6890bb>)

### ศึกษาปริมาณกากชาต่อการดูดซับสีย้อม

ศึกษาโดยการเพิ่มปริมาณกากชาที่แตกต่างกัน คือ 0.1 0.2 0.40 0.80 และ 1.60 กรัม ตามลำดับ โดยใช้ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร และในแต่ละขวดมีความเข้มข้นสีย้อมที่ความเข้มข้น 13 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิห้อง นำไปเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 2 3 และ 24 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแต่ละชั่วโมง นำไปวัดความเข้มข้นของสีย้อมทั้งก่อนและหลังการดูดซับด้วยเครื่อง UV-spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 667 นาโนเมตร  
การคำนวณหา % การดูดซับสีย้อม

$$\% \text{ adsorption} = \frac{(C_0 - C_c)}{C_0} \times 100$$

โดยที่ C<sub>0</sub> คือค่าความเข้มข้นของสีเริ่มต้น

C<sub>c</sub> คือค่าความเข้มข้นของสีที่เปลี่ยนไป

### ศึกษาความสามารถในการดูดซับสีย้อมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

ศึกษาโดยการเพิ่มความเข้มข้นสีย้อมที่แตกต่างกัน คือ 6.5 – 65 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร และในแต่ละขวดมีปริมาณกากชา 0.10 กรัม ที่อุณหภูมิห้อง นำไปเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 2 3 และ 24 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแต่ละชั่วโมง นำไปวัดความเข้มข้นของสีย้อมทั้งก่อนและหลังการดูดซับด้วยเครื่อง UV-spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 667 นาโนเมตร

### ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับ

ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเตรียมกากชาปริมาณกากชา 0.10 กรัมในแต่ละขวด มีความเข้มข้นสีย้อมที่ความเข้มข้น 13 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 200 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปเขย่าในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกัน คือ 20-100 องศาเซลเซียส ความเร็ว 100 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 2 3 และ 24 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแต่ละชั่วโมง นำไปวัดความเข้มข้นของสีย้อมทั้งก่อนและหลังการดูดซับด้วยเครื่อง UV-spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 667 นาโนเมตร

### ผลและอภิปรายผล



**ผลการศึกษาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสีย้อม**

หลังจากนำสารละลายสีย้อมเมทิลีนบลูสแกนหาความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสมในการดูดกลืนแสงสูงสุด โดยใช้น้ำกลั่นเป็น Blank ด้วยเครื่อง UV/Vis spectrophotometer (Jasco V-730) พบว่า ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสีย้อม เมทิลีนบลูคือ 667 nm


**ผลการศึกษาปริมาณกากชาต่อการดูดซับสีย้อม**

จากการศึกษาปริมาณกากชาที่แตกต่างกัน คือ 0.1 0.2 0.40 0.80 และ 1.60 กรัม ตามลำดับ โดยมีความเข้มข้นของสีเมทิลีนบลู 13 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เวลาต่างๆ พบว่า กากชาปริมาณ 0.2 0.4 0.8 และ 1.6 กรัม มีความสามารถในการดูดซับสีเมทิลีนบลูได้ดีมาก และเมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับขึ้นเรื่อยๆ จนครบ 24 ชั่วโมง กากชาที่ปริมาณต่างๆ สามารถดูดซับสีย้อมได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนเกือบ 100% ขณะที่ปริมาณกากชา 0.10 กรัม มีความสามารถในการดูดซับน้อยที่สุดในเกณฑ์ดี การเพิ่มปริมาณกากชาให้ร้อยละการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่ผิวของตัวดูดซับมีมากขึ้นและบริเวณที่เกิดการดูดซับมีสูงขึ้น โดยพื้นที่ผิวจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของกากชา [9] ดังนั้น การเพิ่มปริมาณกากชาจึงมีผลทำให้ร้อยละการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูเพิ่มสูงขึ้นด้วย (ตารางที่ 1 ภาพที่ 2) โดยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกากชาปริมาณ 0.10 กรัมเพื่อใช้ในการศึกษาถัดไป

**ตารางที่ 1** แสดงความสามารถในการดูดซับสีย้อมของกากชาในปริมาณต่างๆ

ปริมาณกากชา (กรัม)	% adsorption			
	1 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง
0.1	79.10±2.84	82.51±3.83	88.18±5.78	100
0.2	94.92±1.70	94.16±0.24	96.89±1.58	100
0.4	97.06±2.60	98.61±1.65	98.31±2.60	100
0.8	98.39±1.84	98.91±1.89	99.66±0.60	100
1.6	98.21±2.29	99.06±1.63	100	100

หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 3 การทดลอง ± SD



ภาพที่ 2 แสดงความสามารถในการดูดซับสีย้อมของกากชาในปริมาณต่างๆ

ผลการศึกษาความสามารถในการดูดซับสีย้อมที่ความเข้มข้นต่างๆ


นำกากชาปริมาณ 0.10 กรัม บ่มกับสีย้อมที่มีความเข้มข้นต่างๆ คือ 0.0065 0.013 0.026 0.039 0.045 และ 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เวลา 1 2 3 และ 24 ชั่วโมง พบว่า ในการดูดซับสีย้อมที่ความเข้มข้น 0.0065 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เวลา 1 ชั่วโมง ความสามารถของกากชาในการดูดซับอยู่ในเกณฑ์ดี และดีที่สุดเมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับไปเรื่อยๆ จนครบ 24 ชั่วโมง เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสีย้อมที่ 0.039 0.045 และ 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร ในชั่วโมงที่ 1 2 และ 3 ความสามารถในการดูดซับสีย้อมได้ระหว่าง 50-87 % (ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี) และเมื่อบ่มทิ้งไว้ครบ 24 ชั่วโมง ความสามารถในการดูดซับของกากชามากกว่า 92% (ตารางที่ 2 ภาพที่ 3) ในการเพิ่มความเข้มข้นของสีย้อมเมทิลีนบลู มีผลทำให้ความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูลดน้อยลง เนื่องจาก การเพิ่มความเข้มข้นของสีย้อมเมทิลีนบลู เป็นผลทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของสีย้อมเมทิลีนบลูในสารละลายกับบริเวณผิวของกากชาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อน (Driving Force) ที่เพิ่มสูงขึ้น ความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูของกากชาจึงลดน้อยลง

ตารางที่ 2 แสดงความสามารถของกากชาปริมาณ 0.8 กรัมในการดูดซับสีย้อมที่ความเข้มข้นต่างๆ

ความเข้มข้นของสีย้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	% adsorption			
	1 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง
0.0065	89.28±4.41	95.05±0.59	100	100
0.013	77.30±10.83	87.97±4.43	92.22±4.63	98.36±1.68
0.026	62.81±7.82	80.45±7.42	86.24±7.01	96.82±2.15
0.039	74.09±2.99	83.78±1.81	87.63±2.64	95.84±1.92
0.052	66.39±4.07	78.40±1.32	84.23±2.97	95.77±0.46
0.065	51.49±7.28	66.76±3.37	74.98±6.28	92.18±2.41



หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 3 การทดลอง  $\pm$  SD



ภาพที่ 3 แสดงความสามารถของกากชาปริมาณ 0.8 กรัมในการดูดซับสีย้อมที่ความเข้มข้นต่างๆ

ผลการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับ


นำกากชาปริมาณ 0.10 กรัม ปั่นกับสีย้อมที่มีความเข้มข้น 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 25 30 40 50 60 70 80 90 และ 95 องศาเซลเซียส ที่เวลา 1 2 3 และ 24 ชั่วโมง พบว่า ที่เวลา 1 ชั่วโมง ความสามารถในการดูดซับกากชาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้น เนื่องจาก ความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูเกิดขึ้นได้น้อยที่อุณหภูมิต่ำในชั่วโมงแรกๆ เนื่องจากพลังงานจลน์ของสีย้อมเมทิลีนบลูมีปริมาณน้อยจึงมีโอกาสน้อยและอาจจะต้องใช้เวลานาน สำหรับกากชาในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลู ในขณะที่การเพิ่มอุณหภูมิและระยะเวลา มีผลทำให้การเคลื่อนที่ของสีย้อมเมทิลีนบลูมากขึ้น ซึ่งทำให้พลังงานจลน์ของสีย้อมเมทิลีนบลูมีค่าสูงกว่าพลังงานศักย์ ดังนั้น จึงเกิดแรงดึงดูดที่ดีขึ้นระหว่างกากชากับสีย้อมเมทิลีนบลู [10] และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิที่เวลา 24 ชั่วโมง พบว่า ไม่มีความแตกต่างของความสามารถในการดูดซับของกากชา ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4

ตารางที่ 3 แสดงความสามารถของกากชาปริมาณ 0.8 กรัมในการดูดซับสีย้อมความเข้มข้น 13 มิลลิกรัมต่อลิตรที่อุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	% adsorption						
	15 นาที	30 นาที	45 นาที	1 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง
25	22.51 $\pm$ 12.53	34.77 $\pm$ 0.80	40.53 $\pm$ 6.52	71.08 $\pm$ 4.06	79.47 $\pm$ 2.76	88.95 $\pm$ 3.01	97.75 $\pm$ 1.29
30	34.68 $\pm$ 6.25	36.04 $\pm$ 8.59	49.45 $\pm$ 4.31	68.82 $\pm$ 10.73	80.57 $\pm$ 9.17	83.26 $\pm$ 9.09	98.43 $\pm$ 0.61
40	43.73 $\pm$ 10.95	47.56 $\pm$ 20.62	56.84 $\pm$ 3.46	79.95 $\pm$ 3.88	84.16 $\pm$ 3.63	89.83 $\pm$ 2.28	100
50	51.23 $\pm$ 1.52	50.24 $\pm$ 2.22	66.98 $\pm$ 2.25	85.28 $\pm$ 3.78	92.40 $\pm$ 1.82	95.08 $\pm$ 0.60	98.83 $\pm$ 0.17



60	59.88±1.13	63.65±6.77	78.12±1.24	88.87±3.13	93.32±0.94	95.29±1.06	98.41±0.44
70	75.25±7.22	77.61±7.90	88.54±3.17	90.35±0.41	92.70±1.65	94.22±2.67	99.12±0.18
80	83.01±5.89	86.79±0.52	89.24±2.01	90.99±4.37	94.65±1.02	96.17±0.54	97.59±1.63
90	90.90±2.39	92.53±3.40	91.35±1.51	93.11±0.65	95.20±2.37	95.49±2.61	97.54±0.73
95	91.66±0.15	92.98±2.03	92.65±3.15	93.42±0.90	96.05±0.56	96.53±0.3	99.37±0.19



ภาพที่ 4 แสดงความสามารถของกากชาปริมาณ 0.8 กรัมในการดูดซับสีย้อมความเข้มข้น 13 มิลลิกรัมต่อลิตรที่อนุภาคนิวเมอโรส

### สรุปผล

จากการนำกากชาที่เหลือใช้จากร้านน้ำชาบริเวณ อ.เมือง จ.ยะลา มาต้มทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีสีหลงเหลืออยู่ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นำกากชาที่ได้มาบดให้ละเอียดแล้วร่อนด้วยตะแกรงเพื่อให้ได้ขนาดของอนุภาค 0.5-1.0 มิลลิเมตร จากนั้น ทดสอบความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูที่มีความเข้มข้น 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่า กากชาปริมาณตั้งแต่ 0.2 ถึง 1.6 กรัม มีความสามารถในการดูดซับสีย้อมได้มากกว่า 94% เมื่อตั้งทิ้งไว้ที่ 1 ชั่วโมง และสามารถดูดซับสีย้อมได้ 100% เมื่อเวลาครบ 24 ชั่วโมง ผู้วิจัยเลือกกากชาปริมาณ 0.1 กรัมเพื่อนำไปทดสอบความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.0065 ถึง 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรากฏว่า กากชาปริมาณ 0.1 กรัม สามารถดูดซับสีย้อม ความเข้มข้น 0.0065 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ 100% ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป และความเข้มข้นที่มากที่สุดที่ทำการทดลองครั้งนี้ คือ 0.065 มิลลิกรัมต่อลิตร กากชาปริมาณ 0.1 กรัมสามารถดูดซับสีย้อมได้เพียงครึ่งหนึ่งในชั่วโมงแรก และสามารถดูดซับได้เพิ่มขึ้นเป็น 92.18±2.41% เมื่อครบ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ในการทดสอบความสามารถในการดูดซับของกากชาปริมาณ 0.1 กรัมต่อสีย้อมเมทิลีนบลูความเข้มข้น 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิต่างๆ ตั้งแต่ 25 ถึง 95 องศาเซลเซียส พบว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้นในเวลา 1 ชั่วโมง และเมื่อเวลาครบ 24 ชั่วโมง ความสามารถในการดูดซับสีย้อมของกากชาไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษานี้พบว่า ปริมาณกากชาเพียง 0.1 กรัมสามารถดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูได้สูง ดังนั้นในงานวิจัย



ถัดไป ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการดูดซับของกากชา และศึกษาถึงขนาดและรูปร่างโมเลกุลของกากชาที่เหมาะสม เพื่อให้กากชามีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมอื่นๆ ได้ดีที่สุดอีกด้วย

#### กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยบ่มารุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและทุนอุดหนุนการวิจัยบ่มารุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#### บรรณานุกรม

- [1] P Rajaguru, K Kalaiselvi, M Palanivel and V Subburam. Biodegradation of azo dyes in a sequential anaerobic-aerobic system. *Applied Microbiology and Biotechnology*. 2000; **54**, 268-273.
- [2] H Zoolinger. Color chemistry-syntheses, properties and applications of organic dyes and pigments. VCH, New York, 1987.
- [3] U Pagga and D Brown. The degradation of dyestuffs Part II Behaviour of dyestuffs in aerobic biodegradation test. *Chemosphere*. 1986; **15**, 479-491.
- [4] GM Shaul, TJ Holdsworth, CR Dempsey and KA Dostal. Fate of water soluble azo dyes in the activated sludge process. *Chemosphere*. 1991; **22**, 107-119.
- [5] BY Chen. Understanding decolorization characteristics of reactive azo dyes by *Pseudomonas luteola*: toxicity and kinetics. *Process Biochemistry*. 2002; **38**, 437-446.
- [6] กัญทรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์. มลพิษทางน้ำ. ครั้งที่ 3. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2547.
- [7] สราวุธ ศรีคุณ. การศึกษาการดูดซับสีย้อมและไอออนโลหะตะกั่วด้วยถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์ จากเปลือกทุเรียน. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2550.
- [8] BH Hameed. Spent tea leaves: A new non-conventional and low-cost adsorbent for removal of basic dye from aqueous solutions. *Journal of Hazardous Materials*. 2009; **161**, 753-759.
- [9] D Ozer, G Dursun and A. Ozer. Methylene blue adsorption from aqueous solution by dehydrated peanut hull. *Journal of Hazardous Materials*. 2007; **144**, 171-179.
- [10] รวิินทร์ สุทธะนันท์ และ โกวิทป์ ปิยะมังคลา. จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับเมทิลีนบลูโดยใช้เปลือกถั่วลิสง. *วารสารวิจัยและพัฒนา มจร*. 2551; **4**, 751-763